

产品信息
无溶剂
离型涂布剂

Syl-Off® SL 9250
附着添加剂

特征

- 不含溶剂
- 改善有机硅离型涂布剂在无底漆PET膜上的粘附性能
- 改善有机硅离型涂布剂在聚烯烃膜上的粘附性能
- 对固化性能的最小影响
- 对剥离性能的最小影响

用于将有机硅离型涂布剂附着于膜基材上的添加剂

应用

- 压敏胶带/标签
- 工业用单面和双面离型膜

典型物性

规格制订者：该数值不用于规格制订。制订本产品规格前，请联络您当地最近的道康宁销售办事处

参数	单位	数值
物理形态		液体
化学种类		复合有机官能硅氧烷
外观		澄清液体
硅含量	%	100
比重, 25°C (77°F)	g/cm ³	1.04
粘度, 25°C (77°F)	cS	15
闪点—闭口杯, 最低	°C (°F)	>100 (>212)

配方数据和信息

当需要改善离型涂布剂对膜基材的粘附性能时，**推荐使用Syl-Off® SL 9250**附着添加剂作为Syl-Off® 9110, 9111, 9112 or 9102涂布剂的添加剂。

推荐在离型涂布剂配方中加入0.5-2.0%（重量）的Syl-Off® SL 9250附着添加剂作为起始配方。

如何使用

本Syl-Off®附着添加剂是某种多组分有机硅离型剂中的一个组分，专用于涂敷膜基材。为了有效使用，必须与适当的Syl-Off®涂布剂、重离型添加剂、催化剂和交联剂混和后使用。查看以前的配方数据部分，获得专用的推荐配方。

使用须知

如果皮肤和眼睛有接触到时，会感到不适，可用清水冲洗15分钟。万一不幸入眼，则赶快就医。

该 Syl-Off®材料及其它 Syl-Off®材料的详细使用信息可联络您当地的康宁技术服务部获取。

处理本产品时应穿上橡胶手套并佩戴安全眼镜。

避免吸入飞沫和蒸汽。

产品的安全使用信息不包括在内。使用前，请仔细阅读产品安全使用说明书及容器标签上的关于安全使用、性质及健康信息。材料安全使用说明在道康宁网站上可以查阅，也可以与道康宁公司洽取相关产品安全资料。

储存与有效期

本产品在原装未开封容器中，置于35°C (95°F)或以下温度储存时，其有效期为生产之日起12个月。

包装

本产品有各种包装，请联络您当地的道康宁销售办事处。

使用限制

此产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

食品接触

本产品可能符合FDA、BGVv、Kosher或其它食品接触类法规，详情请联络您当地的道康宁销售办事处。

健康和环境

为帮助客户安全使用产品，道康宁公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章制度符合(PS&RC)专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的网站 www.dowcorning.com，或咨询您当地的道康宁代表。

有限保证信息 – 请仔细阅读

此处提供的信息是真实的而且是准确的。然而，由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不得用于替代确保道康宁产品特定最终用途的安全、有效和完全满意性的客户测试。我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利权的导因。

道康宁的唯一担保是产品满足发货时的道康宁销售规格。

您对道康宁违反担保能获得的唯一补救仅限于退还购货价款或替换不符合担保的任何产品。

特别的，道康宁不作任何其他明示的或暗示的适用性或适销性担保。

道康宁声明不承担偶发的或者附带性损失的任何责任。

全心助您创未来。™

www.dowcorning.com